

KOMAPRIM 2v1

Priamo na hrdzu

Základná & vrchná antikorózna farba na kov

Oblasť použitia

• pre nátery na skorodované, zhrdzavené oceľové predmety • interiér & exteriér • vhodný aj pre nátery pozinkované oceli • vhodný na obnovu starých náterov na kov, ako sú ploty, brány, odkvapy

Prednosti

• jednoduchá aplikácia • tolerantná k zhrdzaveného povrchu oceli • dobrá priľnavosť na pozinkovanou oceľ • neobsahuje chróm ani olovo • neobsahuje aromatická rozpúšťadla

Charakteristika

Typ výrobku	antikorózna farba na kovy
Farebné odtiene	farebná paleta podľa vzorníka
Stupeň lesku	lesklý
Spojivo	alkydová živica
Riedidlo	neriedi sa
Balenie	uvedené v cenníku
Oblasť použitia	nátery zhrdzavených oceľových dielov, pozinkované oceli a pre repase – ploty, odkvapy, vráta
Vlastnosti	jednoduché spracovanie, tolerancie k zhrdzavenému povrchu
Priľnavosť	na pozinkovanou oceľ výborná penetrácia do starých náterov pri obnovovacích náteroch
Spôsob aplikácie	štetcom, valčekom, striekaním

Technické údaje

Viskozita	50 – 70 s (pohárik Φ 3 mm ISO 2431)
Hustota	cca 0,92 – 1,1 g/cm ³
Obsah VOC	cca 0,499 kg/kg
Obsah TOC	cca 0,47 kg/kg
Obsah sušiny	42,5 % obj.
Výdatnosť	7 – 11 m ² /l
Doba schnutia	pretierateľný po 24 hodinách úplné vytvrdnutie cca po 5 dňoch
Priľnavosť	max. stupeň 1
Teplota pri spracovaní	5 – 25 °C, neaplikovať počas dažďa a hmly
Doporučená hrúbka vrstvy	25 μ m (suchá) / 1 vrstva
Čistenie	čistenie pomôcok – 6006 alebo iné bežné riedidlo
Skladovanie	v suchom čistom sklade pri teplotách + 5 až + 25 °C
Doba skladovateľnosti	do dátumu uvedeného na obale

Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín kategória A (i) SB: 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 499 g/l VOC.

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Tel.: +421 263 834 675

Dátum vydania technického listu: 1. 3. 2010

Vydáním tohto technického listu sa ruší všetky predošlé verzie.

Tento dokument má len informačný charakter.



TECHNICKÝ LIST

Príklady náterového postupu

KOMAPRIM 2v1 PRIAMO NA HRDZU sa nanáša na pripravený podklad v 2 – 3 vrstvách v intervaloch 24 hodín. Pred použitím dôkladne zamiešajte, neriedte. Pri renovačných náteroch overte pevnosť pôvodného podkladu. Na KOMAPRIM 2v1 PRIAMO NA HRDZU je možné ako vrchný náter aplikovať email UNIVERSAL, počet vrstiev 1 – 3 podľa farebného odtieňa, interval nanášania jednotlivých vrstiev 24 hodín.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Zamedzte kontaktu s pokožkou a očami. Môže vyvolať alergickú reakciu. Používajte len na dobre vetranom mieste. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Sledujte bezpečné pokyny uvedené na etikete výrobku alebo uvedené v karte bezpečnostných údajov. Dodržujte miestne bezpečnostné predpisy. Po požití nevyvolávať zvracanie.

Ekotoxikologické vlastnosti a zneškodnenie odpadov

Výrobok nie je určený k náterom hračiek, detského nábytku a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a pitnou vodou. Spôsob zneškodnenia odpadov a ďalšie údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov a na etikete.

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovania alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné je prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitiu a podmienkam pri spracovaní – aplikáciách. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Tel.: +421 263 834 675

Dátum vydania technického listu: 1. 3. 2010

Vydáním tohto technického listu sa ruší všetky predošlé verzie.

Tento dokument má len informačný charakter.